THERMO FACADE COMFORT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями или с облицовкой стен керамическими плитками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- применяется в гражданском строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Ед. изм.	Критетий	Значение	Метод испытание
Теплопроводность	283+1)K, λ, Вт/(м·K) /(298+1)K, λ, Вт/(м·K),	не более	0,036/0,038	ГОСТ 7076-99 п. 7
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее	40	ГОСТ 17177-94 п. 13
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям кПа	кПа	не менее	15	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	4,5	ГОСТ 17177-94 п. 11
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении	кг/м^2	не более	1	ГОСТ 17177-94 п. 8
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 17177-94
Плотность	кг/м^3	-	120 (±12)	ГОСТ 17177-94 п. 7

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Длина	мм	1200 (1000)*	ГОСТ 17177-94 п. 4.4
Ширина	мм	600	ГОСТ 17177-94 п. 4.4
Толщина	мм	50-150*	ГОСТ 17177-94 п. 4.7
Класс по толщине	Т	Т5	ГОСТ 17177-94 п. 4.4

ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9573-2012

ХРАНЕНИЕ: Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

ТН ВЭД: 6810 11 100 0