THERMO ROOF L PROF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Простата монтажа

Высокая теплосберегающая способность

Пожаробезопастность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Нижный слой двух- или трехслойного утепления плоской кровли;

- Плиты рекомендуется в комбинации с плитами THERMO ROOF STANDART, THERMO ROOF U PROF, THERMO ROOF U

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Ед. изм.	Критетий	Значение	Метод испытание
Теплопроводность λ_{10}	Вт/м·°K	не более	0,036	ГОСТ 7076-99 п. 7
Теплопроводность λ_D	Вт/м·°K	не более	0,037	ГОСТ 7076-99 п. 7
Теплопроводность λ_A	Вт/м·°K	не более	0,039	ГОСТ 7076-99 п. 7
Теплопроводность $\lambda_Б$	Вт/м·°K	не более	0,041	ГОСТ 7076-99 п. 7
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее	45	ГОСТ 7076-99 п. 13
Сосредоточенная нагрузка	Н	не менее	500	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	4,5	ГОСТ 17177-94 п. 11
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении	кг/м^2	не более	1	ГОСТ 17177-94 п. 8
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени	кг/м^2	не более	3	ГОСТ 17177-94 п. 10.4
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 17177-94
Плотность	кг/м^3	-	120 (±12)	ГОСТ 17177-94 п. 7

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Длина	мм	1200 (1000)*	ГОСТ 17177-94 п. 4.4
Ширина	мм	600	ГОСТ 17177-94 п. 4.4
Толщина	мм	50-150*	ГОСТ 17177-94 п. 4.7
Класс по толщине	Т	Т4	ГОСТ 17177-94 п. 4.4

ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 9573-2012

ХРАНЕНИЕ: Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

ТН ВЭД: 6810 11 100 0